



**CORVULCA®**

anciennement DAUBIÉ et Cie

# CORADHES®/CORPLASTO®

**Produits autovulcanisants, solvants**

**Adhésif, Primaire, durcisseur**



**Jonctionnement, réparation, collage, etc.**

**SOLUTIONS AUTOVULCANISANTES A FROID**

# Utilisez **CORADHES**<sup>®</sup> et **CORPLASTO**<sup>®</sup> pour vos vulcanisations à froid !



**CORPLASTO** est un adhésif à deux composants permettant de faire adhérer à froid et à chaud le PVC sur PVC, PVC sur caoutchouc, toile sur PVC, Polyuréthane sur Polyuréthane.

**MÉTAL PRIMAIRE** : sous couche pour colle **CORADHES**, permettant de faire adhérer le caoutchouc sur le métal.

**CORADHES 4** est un adhésif à deux composants pour assurer l'adhérence caoutchouc sur caoutchouc, caoutchouc sur tissu, caoutchouc sur métal, tissu sur tissu.

**DURCISSEUR** : est un accélérateur du temps de prise de la vulcanisation à froid pour **CORADHES** et **CORPLASTO**



## APPLICATIONS

**CORPLASTO** : nettoyer au préalable les surfaces à assembler, diluer 5% de durcisseur pour enduire les 2 surfaces, l'adhérence est immédiate. Etant donné la diversité de matériaux rencontrée, il est néanmoins recommandé de faire un essai avant une utilisation importante.

**MÉTAL PRIMAIRE** : décaper le métal en le disquant ou par sablage, enduire d'une couche de métal primaire.

**CORADHES 4** : mélanger la colle et le durcisseur (8 à 10 % suivant la température ambiante pour 1 kg\* de colle). Ce mélange est utilisable environ 4 heures. Poncer légèrement pour « déglacer » le caoutchouc ou le tissu, passer une première couche du mélange vulcanisant sur les faces à vulcaniser (ou directement sur le métal primaire dans le cas de vulcanisation sur métal). Laisser sécher environ 30 minutes. Etendre alors la 2ème couche sur les faces à réunir. Moletter et marteler en partant du centre vers les bord.

*Remarque : l'application doit s'effectuer au moment où la solution n'a plus d'odeur et qu'elle adhère légèrement au revers de la main*

\*CORADHES 4 : 660 gr. (dit « pot de 1 kg »)

**Pour tous renseignements, consultez-nous !**



ZAE - Chemin du Bac des Aubins  
95820 BRUYERES SUR OISE  
FRANCE

[www.corvulca.fr](http://www.corvulca.fr)

TELEPHONE : 33 (0)1 30 28 94 80  
TELECOPIE : 33 (0)1 30 28 02 26  
COURRIEL : [contact@corvulca.fr](mailto:contact@corvulca.fr)